

# Baunit RenovierSpachtel G



<b>Produkts</b>	Rūpnīcā sajaukta, minerāla, pulverveida špakteles masa, lietojama kā starpslānis, kā arī apmetuma virsmu izlīdzināšanai gan jaunbūvēs, gan vecās ēkās, īpaši paredzēta sanācijai un restaurācijai.														
<b>Sastāvs</b>	Celtniecības kaļķis, cements, smilts, piedevas.														
<b>Īpašības</b>	Ūdens tvaiku caurlaidīga, špakteles masa paredzēta lietošanai gan āra, gan iekšdarbos, ūdeni atgrūdoša, viegli izstrādājama.														
<b>Pielietojamība</b>	Kā izlīdzinājuma un kā špakteles masa uz visa veida pamata apmetumiem āra un iekšdarbos, īpaši paredzēta sanācijai un restaurācijai, var izmantot arī uz virsmām, uz kurām saglabājusies noturīgas vecās krāsas paliekas.														
<b>Tehniskie dati</b>	<table><tr><td>Frakcija:</td><td>0,3/0,6/1,0 mm</td></tr><tr><td>Noturība uz spiedi (28 d):</td><td>ap 2,5 N/mm<sup>2</sup></td></tr><tr><td>Noturība uz stiepi (28 d):</td><td>ap 1,0 N/mm<sup>2</sup></td></tr><tr><td>Blīvums sausā veidā:</td><td>1300 kg/m<sup>3</sup></td></tr><tr><td>Nepieciešamais ūdens daudzums:</td><td>fr. 1,0 mm: ap 5,5 l/maiss; fr. 0,6 mm: ap 6 l/maiss; fr. 0,3 mm: ap 6,5 l/maiss</td></tr><tr><td>Patēriņš:</td><td>ap 1 kg/m<sup>2</sup> pie 1 mm bieza slāņa</td></tr><tr><td>Slāņi:</td><td>fr. 0,3                      fr. 0,6                      fr. 1,0 0,3-1,5 mm              0,6-3,0 mm              1-5 mm</td></tr></table>	Frakcija:	0,3/0,6/1,0 mm	Noturība uz spiedi (28 d):	ap 2,5 N/mm <sup>2</sup>	Noturība uz stiepi (28 d):	ap 1,0 N/mm <sup>2</sup>	Blīvums sausā veidā:	1300 kg/m <sup>3</sup>	Nepieciešamais ūdens daudzums:	fr. 1,0 mm: ap 5,5 l/maiss; fr. 0,6 mm: ap 6 l/maiss; fr. 0,3 mm: ap 6,5 l/maiss	Patēriņš:	ap 1 kg/m <sup>2</sup> pie 1 mm bieza slāņa	Slāņi:	fr. 0,3                      fr. 0,6                      fr. 1,0 0,3-1,5 mm              0,6-3,0 mm              1-5 mm
Frakcija:	0,3/0,6/1,0 mm														
Noturība uz spiedi (28 d):	ap 2,5 N/mm <sup>2</sup>														
Noturība uz stiepi (28 d):	ap 1,0 N/mm <sup>2</sup>														
Blīvums sausā veidā:	1300 kg/m <sup>3</sup>														
Nepieciešamais ūdens daudzums:	fr. 1,0 mm: ap 5,5 l/maiss; fr. 0,6 mm: ap 6 l/maiss; fr. 0,3 mm: ap 6,5 l/maiss														
Patēriņš:	ap 1 kg/m <sup>2</sup> pie 1 mm bieza slāņa														
Slāņi:	fr. 0,3                      fr. 0,6                      fr. 1,0 0,3-1,5 mm              0,6-3,0 mm              1-5 mm														
<b>Iedalījums saskaņā ar likumu par ķīmiskajām vielām</b>	<table><tr><td>Bīstamības pakāpe :</td><td>Xi - kairinošs</td></tr><tr><td>R-regulas:</td><td>R 36: kairina acis R 38: kairina ādu R 43: saskaroties ar ādu, var izraisīt jutīgumu</td></tr><tr><td>S-regulas:</td><td>S 2: sargāt no bērniem S 24: nepieļaut nokļūšanu uz ādas S 25: nepieļaut nokļūšanu acīs S 26: ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta S 27: nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu S 28: ja nokļūst uz ādas, nekavējoties nomazgāt S 37: strādāt piemērotos aizsargcimdos</td></tr></table> <p>Ir jāievēro putekļu koncentrācija pēc MAK-vērtību skalas no 2001. (smalko putekļu koncentrācija max. 6 mg/m<sup>3</sup>, kopējā putekļu koncentrācija max. 15 mg/m<sup>3</sup>).</p>	Bīstamības pakāpe :	Xi - kairinošs	R-regulas:	R 36: kairina acis R 38: kairina ādu R 43: saskaroties ar ādu, var izraisīt jutīgumu	S-regulas:	S 2: sargāt no bērniem S 24: nepieļaut nokļūšanu uz ādas S 25: nepieļaut nokļūšanu acīs S 26: ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta S 27: nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu S 28: ja nokļūst uz ādas, nekavējoties nomazgāt S 37: strādāt piemērotos aizsargcimdos								
Bīstamības pakāpe :	Xi - kairinošs														
R-regulas:	R 36: kairina acis R 38: kairina ādu R 43: saskaroties ar ādu, var izraisīt jutīgumu														
S-regulas:	S 2: sargāt no bērniem S 24: nepieļaut nokļūšanu uz ādas S 25: nepieļaut nokļūšanu acīs S 26: ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta S 27: nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu S 28: ja nokļūst uz ādas, nekavējoties nomazgāt S 37: strādāt piemērotos aizsargcimdos														
<b>Uzglabāšana</b>	Sausā vietā uz koka paletēm, ietītu plēvē uzglabāt ne ilgāk kā 6 mēnešus.														
<b>Kvalitātes kontrole</b>	Pārbaude un uzraudzība rūpnīcas laboratorijā.														
<b>Piegādes forma</b>	Maiss 25 kg, 1 palete=48 maisi=1200kg														

## Virsmā

Apmetuma pamatnes pārbaude notiek saskaņā ar ÖNORMEN B 3346. Pamatnei jābūt tīrai, sausai, nesasalušai, attīrītai no putekļiem, ūdeni neatgrūdošai, brīvai no pelējumiem, izturīgai pret slodzi, bez nesaistītām daļiņām.

## Apstrāde

Uzjaukšana:

Iebērt maisa saturu tīrā ūdenī un ar maisītāju vai mikseri labi izmaisīt. Gaidīt 5 minūtes un izmaisīt vēlreiz. Nepiejaukt citus produktus.

Izstrādājama kā špaktele uz pamata apmetumiem vai noturīgiem kaļķa/cementa bāzes apmetumiem. Uzklāt ar nerūsējoša tērauda lāpstiņu norādītajā biezumā un pēc vajadzības izrīvēt.

## Vispārīgie norādījumi

Gaisa, materiālu un virsmas temperatūrai apstrādes un apvilkšanās laikā ir jābūt virs +5°C. Materiāla apstrāde veicama saskaņā ar spēkā esošajām normām (īpaši ÖNORM B 2210 un B 3346) un tehniskajām direktīvām. Uzklājot nākamās slāņus nepieciešams ievērot vismaz 7 dienu ilgu žāvēšanas laiku.