

SAKRET ECONOM

Ūdens dispersijas akrila grunts iekšdarbiem

15 08 21

Ūdens dispersijas akrila grunts iekšējās apdares darbiem

- Pielietojums:**
- Dzīvojamām un sabiedriska lietojuma telpām
 - Iekštelpu sienu un griestu gruntēšanai pirms krāsošanas ar ūdens dispersijas krāsām, izņemot silikātkrāsu

- Piemērotība:**
- Jaunas un iepriekš krāsotas virsmas gruntēšanai
 - Betona virsmām
 - Apmestām virsmām
 - Ķieģeļu virsmām
 - Špaktelētām virsmām
 - Ģipškartona plātnēm
 - Kokšķiedras plātnēm
 - Krāsojamo tapešu virsmām

- Īpašības:**
- Ekoloģiski tīra
 - Uzlabo virsmas adhēziju
 - Izlīdzina virsmas uzsūkšanas spēju
 - Samazina krāsas patēriņu
 - Nepiloša
 - Finansiāli izdevīga

- Komponentes:**
- Akrila kopolimēra dispersija
 - Balts pigments
 - Inertās pildvielas
 - Tehnoloģiskās piedevas

Tehniskie dati:

Tonis	Balta
Atšķaidītājs	Ūdens
Spīdums	Pilnīgi matēta
Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50%	Virsmu var krāsot pēc 2 stundām
Blīvums, g/cm ³	1,38 – 1,42
Viskozitāte, P (Brookfield, LV4, 50rpm)	40 - 80
Sausais atlikums, %	52

- Pamatnes sagatavošana:**
- Gruntējamai virsmai jābūt stingrai un sausai (virsmas mitrums ≤ 2%)
 - Agrāk nekrāsotas virsmas attīrīt no netīrumiem, taukiem un putekļiem
 - Iepriekš krāsotām virsmām notīrīt atlupušo krāsu, vāji saistīta virsma jāattīra līdz stingrai pamatnei, pēc tam sagatavot tāpat kā svaigu virsmu
 - Virsmu, kas iepriekš bijusi krāsota ar spīdīgu krāsu, vienmērīgi noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus
 - Nošpaktelēt, ja nepieciešams

- Izstrāde:**
- Grunti pirms lietošanas rūpīgi samaisīt
 - Grunts ir gatava lietošanai
 - Izmantojot grunts uzklāšanai smidzinātāju vajadzības gadījumā grunts jāatšķaida ar ūdeni (līdz 10% no tilpuma)
 - Gruntēt ar rullīti, otu vai pulverizatoru (sprausla 0,015"- 0,021")


SAKRET ECONOM
**Ūdens dispersijas akrila grunts
iekšdarbiem**

15 08 21

Papildus norādījumi izstrādei:	<ul style="list-style-type: none"> Gruntējamās virsmas un apkārtējā gaisa temperatūrai gruntēšanas un žūšanas laikā jābūt no +7°C līdz +25°C (ieteicams +18±2°C) un gaisa relatīvajam mitrumam ne lielākam par 80% Ja telpā ir pārāk augsta temperatūra vai arī caurvējš, var veidoties nekvalitatīva plēve Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas
Patēriņš:	<ul style="list-style-type: none"> 8 – 15 m²/l Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no krāsošanas metodes un apstākļiem.
Iepakojums:	<ul style="list-style-type: none"> PP spainis 10 l / pilna palete 33 gab.
Uzglabāšana:	<ul style="list-style-type: none"> Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C Sargāt no sala!
Utilizācija:	<ul style="list-style-type: none"> Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām
Drošības informācija:	<ul style="list-style-type: none"> Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās. Pieļaujamais GOS daudzums (apakšgrupa A/a) 30 g/l. Maksimālais GOS daudzums produktā 7 g/l.
Papildus informācija:	<ul style="list-style-type: none"> Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%

Krāsa (bāze)	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Balta	10 l	33 gab./pal.	4751006563001

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības, ekspluatāciju īpašību deklarācijā.