

# Samtex 20 E.L.F.

Zidani spīdīga lateksa krāsa augstas noturības virsmu krāsošanai iekšdarbos.



## Produkta apraksts

Pielietojums	<p>Gludiem, izturīgiem un struktūru saglabājošiem, krāsojumiem iekšdarbos, piemērotiem telpām ar augstām prasībām, ar zidaini spīdīgu virsmu. Īpaši piemērots virsmām, kas ir pakļautas lielai slodzei, jo krāsojums ir ārkārtīgi izturīgs un turklāt labi tīrāms.</p> <p>Turklāt krāsa ir lieliski piemērota rupjo šķiedru, reljefa vai krāsojamām struktūrtapētēm, kā arī stikla šķiedru tapetēm struktūras uzsvēršanai, pateicoties skaistajam, zidaini spīdīgajam efektam. Skolās, slīmnīcās, bērnudārzos, sabiedriskās ēkās, birojos, viesnīcās, restorānos, priekšnamos, kāpņu telpās u.t.t.</p>
Īpašības	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Atšķaidāma ar ūdeni, praktiski bez smakas, vidi saudzējoša</li> <li>■ Augsta baltuma pakāpe</li> <li>■ Ar augstu segtspējas līmeni</li> <li>■ Elpojoša</li> <li>■ Labi tīrāma un izturīga pret ūdeni saturošiem dezinfekcijas un māsaimniecības tīrīšanas līdzekļiem</li> <li>■ Viegla iestrāde</li> </ul>
Materiāla bāze	PVH-latekss saskaņā ar DIN 55 945.
Iepakojums	<p>Bāze 1: 2,5 l, 5 l, 10 l un 15 l.</p> <p>Bāze 2 un 3: 2,5 l, 5 l, 10 l pēc tonēšanas.</p>
Krāsu toni	<p>Bāzi 1 (balta) var izmantot netonētu.</p> <p>Bāzi 2 un 3 (caurspīdīga) izmantot tikai tonētā veidā Samtex 20 E.L.F. Bāze 1 ir paštonējama ar Caparol Color vai AVA Tonējot ar rokām, samaisīt visu nepieciešamo daudzumu, lai izvairītos no krāsu tonu atšķirībām. Pasūtot 100 litrus vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rūpnīcā. Samtex 20 E.L.F. ir tonējama ColorExpress- sistēmā automātiski visos populārākajos krāsu kolekciju toņos, piem., CaparolColor, Caparol 3D, NCS, Panorama, RAL utt.. Spilgti, intensīvi toņi, piemēram, dzeltens, oranžs un sarkans uzrāda vāju segtspēju. Tādēļ iesakām šiem krāsu toņiem pirms tam uzklāt līdzīgu, nosedzošu baltas bāzes pasteļtoni. Iespējams, būs nepieciešams otrs nosedzošais pārklājums.</p>
Spīduma pakāpe	Zidaini spīdīgs.
Uzglabāšana	Vēsā vietā, bet neļaut sasalt.
Tehniskie dati	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mitrās berzes klase: Klase 1, atbilst Mitrās berzes klasei 2 saskaņā ar DIN 53 778 Segtspējas.</li> <li>■ Kontrastu attiecība: klase 2, ar mazu krāsas patēriņu 7 m<sup>2</sup>/l jeb 140 ml/m<sup>2</sup>.</li> <li>■ Maksimālais grauda lielums: smalks (&lt;100pm)</li> <li>■ Blīvums: Apm. 1,4 g/cm<sup>3</sup></li> </ul>
Norāde	Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi slapjš slapjā, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem.



## Iestrāde

Piemērotas pamatnes  
Pamatnes sagatavošana

Pamatnēm jābūt brīvām no neīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām.

### Javas grupu P II un P III apmetumi:

Cietus, normāli uzsūcošus apmetumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Uz stipri porainām, uzsūcošām, drūpošām apmetuma virsmām veikt gruntējumu ar Caparol OptiGrund E.L.F. vai Capasol LF.

### Javu grupu PIV un P V ģipša un gatavie apmetumi:

Gruntējums ar Caprol-Haftgrund vai SamtGrund E.L.F.

Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt, noņemt putekļus, gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

### Ģipša būvniecības plātnes:

Uz uzsūcošām virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai Caparol-Tiefgrund TB. Stipri blīvas, gludas virsmas gruntēt ar saķeri veidojošu gruntskrāsu Caparol-Haftgrund vai SamtGrund E.L.F.

### Ģipškartona plāksnes:

Špaktelēšanas pēdas noslīpēt. Mīkstas un noslīpētas ģipša špakteles vietas nostiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB. Gruntējums ar Caprol-Haftgrund vai Capasol LF, vai SamtGrund E.L.F. Uz plāksnēm ar ūdeni šķīstošām, krāsojošām satūra vielām uzklāt gruntējumu ar Caparol AquaSperrgrund.

**Betons:** iespējamais esošos atgrūdošos atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas noņemt.

### Gāzbetons:

Gruntējums ar Capaplex, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1:3.

Silikātkiļģeļa un māla ķieģeļu mūris: pārklāt bez iepriekšējas apstrādes.

### Pārklājumi ar labu nestspēju:

Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārstrādāt bez iepriekšējas sagatavošanas. Spīdīgas virsmas un lakas pārklājumus uzraupināt. Gruntējums ar Caprol-Haftgrund vai SamtGrund E.L.F. Uz vāji uzsūcošām, gludām pamatnēm- gruntējums ar Caparol-Haftgrund vai SamtGrund E.L.F. Uz stipri porainām, uzsūcošām, drūpošām apmetuma virsmām veikt gruntējumu ar Caparol OptiGrund E.L.F. vai Capasol LF.

### Pārklājumi ar vāju nestspēju:

Lakas un dispersijas krāsu vai mākslīgo sveķu pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt. Minerālās krāsas ar vāju nestspēju noņemt mehāniski un virsmas notīrīt no putekļiem. Gruntējums ar Caparol-Tiefgrund TB.

### Līmes krāsu klājumi:

Tīri nomazgāt. Gruntējums ar Caparol-Tiefgrund TB.

Nekrāsotas struktūrtapetes, reljefa un krāsojamās struktūrtapetes no papīra: pārklāt bez iepriekšējas apstrādes.

### Atlupušas tapetes:

Pilnībā noņemt. Līmes un papīra atlikumus nomazgāt. Gruntējums ar Caparol-Tiefgrund TB. Virsmas ar pelējuma sēnīti: Pelējuma vai sēnīšu bojājumu mehāniski noņemt, izmantojot mitro noslaucīšanu ar birsti, noskaldīšanu vai nokasīšanu.

Virsmas nomazgāt ar Capatox un ļaut labi nožūt. Gruntējums atkarībā no pamatnes veida un īpašībām. Uz stipri apaugušām virsmām veikt nobeiguma krāsojumu ar Indeko-W vai Malerit-W.

### Virsmas ar nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķiem:

Nikotīna netīrumus, kā arī kvēpu vai tauku pleķus nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdināsmājsaimniecības tīrīšanas līdzeklis, un ļaut labi nožūt. Nožuvušus ūdens pleķus notīrīt sausus ar birsti. Veikt izolējošu pamata krāsojumu ar Caparol AquaSperrgrund. Uz stipri netīrām virsmām veikt nobeiguma krāsojumu ar Caparol IsoDeck.

Uzklāšanas metode

Iestrādāt ar otu, rullīti un Airless ierīcēm.

Pārklājuma uzbūve

Gruntējuma klājums vai starpkājums:

- SamtGrund E.L.F. vai Samtex 20 E.L.F., kas ir atšķaidīts ar maks. 10% ūdens. Nobeiguma pārklājums:

Patēriņš

Apm. -140 ml/m<sup>2</sup> vienam klājumam uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājumu pārklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā iestrādes temperatūra: +5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot 20 °C un 65% rel. gaisa mitrumam, pēc 4-6 stundām virsma ir sausa un to var pārkrāsot vēlreiz. Pilnībā nožuvusi un noslogojama pēc apm. 3 dienām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

Darbarīki

Ota, rullītis, Airless ierīces.

Darbarīku tīrīšana

Pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

Norāde

Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi slapjš slapjā, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem.

## Norādes

Uzmanību	Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Izvairīties no aerosolu ieelpošanas. Aizliegts izliet kanalizācijā.
Likvidācija	Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrās materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.
ES robežvērtība GOS (gaistošo organismu saturam)	Šīnī produktu grupā (A/a) : maks. 30 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 1 g/l
Saturā esošo vielu deklarācija	Mākslīgo sveķu dispersija, pigmenti, minerālās pildvielas, ūdens, piejaukumi, konservēšanas līdzekļi.
Tehniskā konsultācija	Šī tehniskā informācija sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi, levdējot pamatīgu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minētos produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktajiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī Tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Klientu servisa centrs	<b>SIA Caparol Baltica</b> Mellužu 1, Rīga, LV-1067 <a href="http://www.caparol.lv">www.caparol.lv</a> <a href="mailto:info@caparol.lv">info@caparol.lv</a> Tālr.: 67500072 Fakss: 67440660 Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

### TTehniskā informācija TIEX-D020R NOE · Sagatavota: septembris 2014

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi, levdējot pamatīgu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku. Pārlecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv). Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. ) TIEX-D020R NOE tulkojums.

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH** · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet [www.caparol.de](http://www.caparol.de)  
**Niederlassung Berlin** · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88