

# Samtex 3 E.L.F.

Dziļi matēta, pret mazgāšanu noturīga lateksa krāsa gludu virsmu krāsošanai iekšdarbos.



## Produkta apraksts

Pielietojums	Gludām, pret mazgāšanu izturīgām, dziļi matētām virsmām iekšdarbos. Produkts ir piemērots tur, kur uzturas daudz cilvēku, jo krāsošanas un ekspluatācijas laikā neizdala šķīdinātājus un kaitīgas emisijas. Kā arī piemērots dažādu tapešu krāsošanai, jo neaizpilda faktūru.
Īpašības	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ar ūdeni atšķaidāma, vidi saudzējoša, praktiski bez smakas.</li> <li>- Nesatur šķīdinātājus un ar minimālu emisiju</li> <li>- Augsta baltuma pakāpe</li> <li>- Lieliska segtspēja</li> <li>- Difūza</li> <li>- Izturīga pret mājtsaimniecībā lietotajiem tīrīšanas līdzekļiem</li> <li>- Viegli uzklājama</li> </ul>
Materiāla bāze	Sintētisko sveķu dispersija pēc DIN 55 945
Iepakojums	1,25; 2,5; 5; 10 un 15 litri.
Krāsu toni	Balts (1 Bāze). Bāzes 2 un 3 transparentas, izmantot tikai tonētās.
Spīduma pakāpe	Matēta
Uzglabāšana	Vēsā vietā, sargāt no sala.
Tehniskie dati	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mitrās berzes klase: 2. klase, saskaņā ar DIN EN 13 300</li> <li>■ Kontrastu attiecība: Segtspējas klase 3 pie patēriņa apm. 135ml/m<sup>2</sup> vai 7,5m<sup>2</sup>/l</li> <li>■ Maksimālais grauda lielums: Smalks (&lt;100µm)</li> <li>■ Blīvums: Apm 1,5 g/cm<sup>3</sup></li> </ul>



## Iestrāde

<p>Piemērotas pamatnes</p> <p>Pamatnes sagatavošana</p>	<p>Virsmai ir jābūt tīrai, gludai, sausai un bez krāsojumu atgrūdošām vielām.</p> <p><b>Grupu PII (kaļķa cementa) un PIII (cementa) apmetumi:</b> Stingrus, tīrus apmetumus var apstrādāt bez iepriekšējas sagatavošanas. Rupji porainus, smilšainus, uzsūcošus apmetumus gruntēt ar Caparol OptiGrund E.L.F. vai Capasol LF</p> <p><b>Ģipša un gatavie apmetumi. Grupa P IV un P V:</b> Gruntēt ar Caparol-Haftgrund vai Caparol SamtGrund. Ģipša apmetuma spīdīgo virskārtu noslīpēt un gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p><b>Ģipša starpsienu bloki:</b> Stipri uzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol OptiGrund E.L.F. vai Caparol-Tiefgrund TB. Stipri blīvas virsmas gruntēt ar sasaisti uzlabojošo gruntskrāsu Caparol-Haftgrund vai SamtGrund.</p> <p><b>Ģipškartona plāksnes:</b> Špaktelējumu vietas nostiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB. Gruntēt ar Caparol-Haftgrund, SamtGrund vai Capasol LF. Ģipškartona plāksnes ar iespējamiem ūdeni šķīstošo krāsojošo vielu izdalījumiem gruntēt ar Caparol-AquaSperrGrund.</p> <p><b>Betons:</b> Attīrīt no iespējamām krāsojumu atgrūdošām vielām, kā putekļiem, krīta, netīrumiem u.c.</p> <p><b>Gāzbetons:</b> Gruntēt ar Capaplex atšķaidītu 1:3 ar ūdeni.</p> <p><b>Silikātķieģeļu un ķieģeļu mūris:</b> Krāsot bez gruntēšanas.</p> <p><b>Krāsojumi ar labu nestspēju:</b> Matētus, vāji uzsūcošus krāsojumus krāsot bez gruntēšanas. Spīdīgus krāsojumus padarīt matētus un gruntēt ar Caparol-Haftgrund vai SamtGrund.</p> <p><b>Vāji saistīti krāsojumi:</b> Emalju un krāsu pārklājumus notīrīt. Vāji uzsūcošas, līdzenas virsmas gruntēt ar Caparol-Haftgrund vai SamtGrund. Rupji porainas, smilšainas virsmas, uzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol OptiGrund E.L.F. vai Capasol LF. Vāji saistītus minerālkrašu krāsojumus mehāniski notīrīt un gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p><b>Krāsojumi ar līmes krāsu:</b> Pēc iespējas nomazgāt. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p><b>Nekrāsotas struktūrtapetes:</b> Krāsot bez gruntēšanas.</p> <p><b>Tapetētas virsmas:</b> Vāji saistītās tapetes notīrīt, gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p><b>Pelējušas virsmas:</b> Pelējumu vai sēnīti notīrīt mehāniski vai ar ūdens un tvaika strūklu. Virsmu nomazgāt ar Capatox, ļaut pilnībā nožūt. Gruntēt atkarībā no virsmas īpašībām un materiāla. Stipri bojātas virsmas krāsot ar Indeko-W, Malerit-W vai Fungitex-W.</p> <p><b>Virsmas ar nikotīna, ūdens, rūsas, tauku plankumiem:</b> Nikotīna, rūsas, tauku plankumus mazgāt ar ūdeni, kuram pievienots mazgāšanas līdzeklis, ļaut labi nožūt. Gruntēt ar izolējošo grunti Caparol-AquaSperrGrund. Stipri netīrām virsmām pielietot Caparol izolējošās krāsas, piem. Dupa-inn No. 1</p> <p><b>Koka virsmas:</b> Krāsot ar Capacryl sērijas krāsām vai CapadurColor.</p> <p><b>Izdrupumi:</b> Pēc atbilstošas sagatavošanas ar Caparol Glattspachtel līdz 3mm vienā kārtā. Pēc vajadzības virsmu slīpēt un gruntēt.</p>
<p>Uzklāšanas metode</p>	<p>Ar otu, rullīti vai smidzinot.</p>
<p>Pārklājuma uzbūve</p>	<p>SamtGrund vai Samtex 3E.L.F. atšķaidot ar ūdeni max. 5%. Pie ļoti nevienmērīgi uzsūcošām virsmām atšķaidīt maks. 10% ūdens. Noslēdzošais krāsojums, Samtex 3E.L.F. atšķaidot ar ūdeni max. 2%.</p>
<p>Patēriņš</p>	<p>Krāsojot vienā kārtā gludu virsmu, produkta patēriņš ir apm. 135 ml/m<sup>2</sup>. Ja virsma ir nelīdzena, tad patēriņš attiecīgi palielinās. Precīzu patēriņu nosaka, veicot probes krāsojumu</p>
<p>Iestrādes nosacījumi</p>	<p>Zemākā pieļaujamā uzklāšanas temperatūra: +5° gaisā un virsmai</p>
<p>Žūšana/ žūšanas laiks</p>	<p>Ja gaisa temperatūra ir +20°C un relatīvais gaisa mitrums 65%, tad pēc apm. 4-6 stundām virsējā kārtā ir nožuvusi un virsmu var atkārtoti krāsot.</p> <p>Pilnībā sacietējis krāsojums ir pēc apm. 3 dienām. Ja telpas sienas vai gaisa temperatūra zemāka un (vai) gaisa mitrums lielāks, žūšanas process attiecīgi pagarinās.</p>
<p>Darbarīki</p>	<p>Ar otu, rullīti vai smidzinot.</p>
<p>Darbarīku tīrīšana</p>	<p>Darba instrumentus pēc lietošanas nomazgat ar ūdeni.</p>
<p>Norāde</p>	<p>Lai novērstu robežkontūru veidošanos starp vienas kārtas krāsojumiem, krāsošanu veikt vienā paņēmienu. Krāsojot tonētu materiālu ieteicams gruntējumu ar SamtGrund vai Haftgrund līdzīgā tonī, kā nobeiguma kārtā. Pie tumšiem toniem un mehāniskas slodzes var veidoties balti smērējumi, tāpēc iesakām lakot ar Deco Lasur Matt, PU –Aquasiegel 458, vai krāsot ar Caparol PremiumColor, Samtex9 ELF un Samtex20 ELF</p>

**Norādes**

Uzmanību	Sargāt no bērniem. Ja produkts nonāk acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu. Strādājot lietot piemērotus aizsargcimdus un aizsargbrilles vai sejas aizsegu. Strādājot neieelpot izsmidzinātos produkta putekļus. Nepieļaut nokļūšanu vidē
Likvidācija	Neizliet ūdens krātuvēs un kanalizācijas sistēmā. Atkātotai pārstrādei nodot tikai pilnīgi iztukšotus iepakojumus (Recycling).
ES robežvērtība GOS (gaistošo organismu saturam)	ES- GOS (gaistošo organisko savienojumu) robežvērtība šai produktu grupai Kat.A/a : 30g/l (2010 gads), šis produkts satur < 1 g/l GOS.
Saturā esošo vielu deklarācija	Polivinilacetāta dispersija, kalcija karbonāts, silikāti, ūdens, piedevas, konservējošie līdzekļi.
Tehniskā konsultācija	Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.
Klientu servisa centrs	<b>SIA Caparol Baltica</b> Melložu 1, Rīga, LV-1067 <a href="http://www.caparol.lv">www.caparol.lv</a> <a href="mailto:info@caparol.lv">info@caparol.lv</a> Tālr.: 67500072 Fakss: 67440660 Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

**TTehniskā informācija TIEX-D012R NOE · Sagatavota: septembris 2014**

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi, levdējot pamatnu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku. Pārlecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv). Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-D012R NOE tulkojums.

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH** · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet [www.caparol.de](http://www.caparol.de)  
**Niederlassung Berlin** · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88