

INWOOD *Classic*

Antiseptiķis

KONCENTRĀTS 1:1

Antiseptiķi **INWOOD Classic** izmanto jaunās un rekonstruējamās būvēs iekštelpās un ārdarbos, kā arī saskarsmē ar grunti – zāģmateriālu aizsardzībai un koka izstrādājumu aizsardzībai pret trupi. Apstrādāto koksni var pārklāt ar krāsu vai laku. Nesamazina koksnes stiprību un neizsauc metāla koroziju. **Nesatur hromu, arsēnu un amonjaku.**

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. Antiseptiķi **INWOOD Classic** uz koka virsmas uzklāj ar otu, rullīti, uzsmidzina (2-4 reizes) vai koka detaļas impregnē ar mērcēšanas palīdzību *no* 2h līdz 24h vannās (tilpnēs, tvertnēs u.c.). Antiseptiķi **INWOOD Classic** 1L koncentrāta ir jāatjauc ar 1L ūdens. Koksnes apstrādes process ir jāizpilda ārpus telpām vai labi vēdinātās telpās izmantojot aizsardzības inventāru (gumijas cimdi, aizsargbrilles, darba apģērbs).

Patēriņš 3–5 m²/L (gatavs darba šķīdums). Koksnei jābūt sausai.

Uzglabāt hermētiskā tarā. Derīguma termiņš 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma.

R22 Kaitīgs norijot. R36 Kairina acis. R41 Nopietnu bojājumu draudi acīm.

S1/2 Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. S23 Izvairīties no tvaiku ieelpošanas.

S26 Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. S46 Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. S36/37/39 Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu. S61 Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas

Tukšo iepakojumu nelietot atkārtoti. Izmetiet kā speciālos atkritumus saskaņā ar vietējām un valsts tiesību aktiem. Var realizēt kā cieto atkritumu vai jāsadedzina piemērotā iekārtā saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Aktīvās vielas: Vara bāziskais karbonāts 3.2% CAS 12069-69-1; Tebukanozols 0.07% CAS 107534-96-3

Biocīda inventarizācijas Nr. LV10052011/3460